

# eurocol

# 8802

the strong connection



## EUROFILLER WOOD PLUS

Holz kittlösung, für Fugen bis 2 mm Breite, schnell wie ein Lösemittelkitt, sicher, da Kittnester gut sichtbar sind und rechtzeitig ausgeschliffen werden können.

### PRODUKT-BESCHREIBUNG

Zusammensetzung	PUR - PVAc Dispersionen, vorgefüllt.
Farbe	Milchig weiß.
Konsistenz	Dickflüssig.

- Vorgefüllte, mit Schleifstaub aller Holzarten (K80 - 100) mischbare Holz kittlösung auf Dispersionsbasis.
- Zur Fugenfüllung bei vollflächig geklebtem Parkett bis 2 mm.
- Lange verarbeitbar.
- Sehr schnell in der Fuge trocknend.
- Hervorragende Standfestigkeit in der Fuge.
- Sehr gut schleifbar, Kittreste sind auf der Holzoberfläche erkennbar.
- Geruchsneutral.
- Vor dem Einsatz von Eurocol Oberflächenmaterialien einzusetzen.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, EMICODE EC 1 Plus.

### TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	ca. 50 – 150 ml/m <sup>2</sup> je nach Fugenbreite.
Brennbarkeit	Nicht brennbar.
Frostbeständigkeit	Nein.
Dichte	1,02 g/cm <sup>3</sup>

### ANWENDUNG

Zur Fugenfüllung bei vollflächig geklebtem Parkett.

### VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl, und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C.
Werkzeuge	Doppelfächenspachtel
Trocknung	Ca. 30 - 60 Minuten. *
Haltbarkeit	12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.

<b>Hinweise</b>	<p>Technische Information und Sicherheitsdatenblätter anderer Verlegewerkstoffe und der Parketthersteller beachten!</p> <p>Bei unbekanntem Holzarten ist durch Vorversuche die Eignung der zu verwendenden Produkte zu prüfen.</p> <p>Genagelte oder geschraubte Parkettböden werden üblicherweise nicht gekittet, um Ausbrüche der Kittung durch die bewegliche Konstruktion zu vermeiden.</p> <p>Bei stark verschmutzten oder verwachsenen Fugenflanken können Haftungsstörungen auftreten.</p> <p>EMICODE, weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p>
-----------------	---

*\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

#### Untergrund:

- Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Die Holzoberfläche ist grob geschliffen.

#### Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

- Vor der Verarbeitung im Eimer gut aufrühren, um möglicherweise gebildeten Bodensatz und Aufrahmung einzumischen.
- Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz der Körnung 80 – 120, zu einer leicht spachtelbaren, jedoch teigigen Paste anmischen (ca. 15 Gew. % Schleifstaubzusatz).

Je feiner der Schleifstaub, umso besser ist die Spachtelfähigkeit, Füllfähigkeit und die Haftung in der Fuge. Zu dick angemachte Paste erreicht keine ausreichende Flankenhaftung in der Fuge und kann beim Schleifen herausgerissen werden, zu dünn angemachte Paste hinterlässt ungefüllte Löcher.

- Wir empfehlen in einem gesonderten Behälter, nicht auf dem Boden homogen anzumischen.
- Boden diagonal mit rostfreiem Doppelfächenspachtel verspachteln, dabei Holzkitt kräftig in die Fugen eindrücken, bei Bedarf wiederholen.
- Nach ca. 30 – 60 Minuten wird grob geschliffen, danach fein schleifen, so dass keine Holzkittreste auf der Oberfläche des Parkettbodens verbleibt. Reste sind durch die leichte Graufärbung des angetrockneten Produktes gut sichtbar, so dass Schleiffehler vermieden werden.

Anschließend kann der Aufbau mit sämtlichen Eurocol Parkettlacken/-Öl-Wachs-Systemen erfolgen.

#### **Verarbeitungsbedingungen:**

mindestens 15 °C Bodentemperatur,  
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,  
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

## **QUALITÄT UND GARANTIE**



## **GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ**

<b>GISCODE</b>	W2+
<b>LEED</b>	VOC 16,5 g/l, meets - erfüllt: IEQ Credit 4.1
<b>DGNB</b>	VOC 1,62 %, quality level - Qualitätsstufe: 3
<b>Gefahrenklasse</b>	Keine.
<b>Arbeits- und Umweltschutz</b>	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Sicherheitsdatenblatt</b>	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .
<b>Kontakttelefon für Allergiker</b>	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
<b>Allergie auslösende Stoffe</b>	Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## ARTIKELDATEN

---

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
8802	Eurofiller Wood Plus	PE Eimer à 5 kg	72/Palette
8802	Eurofiller Wood Plus	PE Eimer à 10 kg	44/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175004, Version 05, Stand 2019-04-17, ersetzt Ausgabe vom 2014-12-10.